

Granulats : 0/10 Eru C
Péetrographie : Eruptifs
Elaboration : Concassé
Conformité : Niveau CE 2+

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	10
---	----

Catégorie

Code Bb

	0.063	0.5	1	2	4	5	10	14	20	f	MB	W
Etendue e	6					20	10					
Incertitude U	1					1	2	1	0		0.5	
V.S.S.+U	11.00					81.00	100.00				3.00	
V.S.S.	10.00					80.00	99.00				2.50	
V.S.I.	4.00					60.00	89.00	98.00	100.00			
V.S.I.-U	3.00					59.00	87.00	97.00	100.00			

Partie informative
Résultats de production

du 22/01/13 au 05/11/13

	0.063	0.5	1	2	4	5	10	14	20	f	MB	W
Maximum	6.89					77.75	99.38	100.00	100.00	6.90	1.25	4.2
Moyenne Xf	6.42	14.76	24.10	40.78	66.99	70.66	98.45	100.00	100.00	6.70	1.03	3.5
Minimum	5.80					62.85	97.09	100.00	100.00	6.40	0.90	2.2
Nombre de résultats	6	1	1	1	1	6	6	6	6	4	6	4

