

GNT 0/31.5

Péetrographie : RHYOLITE

GNT 0/31.5 TRMC - Carrière de Sainte Cécile 2021-1
Selon NF P 11-300 (GTR) : matériaux assimilables en R6 D2

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 31.5

EN 13285 Graves non traitées

GNT 2 Type A

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	LA+MDE	MB1999	MDE	VBS
V.S.S.	9.0	35	40	47	60	68	85	99	100	40		2.5	35	
V.S.I.	4.0	5	9	16	22	35	55	85	100					

Partie informative

Résultats de production

du 05/08/20 au 09/09/20

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	LA+MDE	MB1999	MDE	VBS
Maximum	6.1	15	21	30	43	61	80	95	100			2.5		0.09
Xf+1.25xEcart-types	6.5	16	22	31	43	64	85	96	100			2.5		0.09
Moyenne Xf	5.5	14	20	30	42	57	73	93	100	18	29	2.5	11	0.09
Xf-1.25xEcart-types	4.6	12	18	29	40	50	62	91	100			2.4		0.09
Minimum	5.0	13	19	29	41	53	67	92	100			2.5		0.09
Ecart-type	0.76	1.6	1.6	0.9	1.4	5.7	9.4	2.3	0.0			0.00		0.000
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2

