

Grave 0/80

Péetrographie : RHYOLITE

Grave 0/80 TRMC - Carrière IGE 2021-1 Selon NF P 11-300 (GTR) : matériaux rocheux R61 assimilables D31

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 80

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Limites normalisées c

	0.063	0.5	1	2	4	5	8	31.5	63	80	112	125	LA	MDE	VBS
Etendue e	6									10					
V.S.S.										99					
V.S.I.										80	98	100			

Partie informative

Résultats de production

du 29/04/20 au 23/11/20

	0.063	0.5	1	2	4	5	8	31.5	63	80	112	125	LA	MDE	VBS
Maximum	4.0	9	13	18	25	28	35	58	87	92	100	100			0.09
Xf+1.25xEcart-types	4.2	9	13	18	26	29	36	62	86	93	100	100			0.09
Moyenne Xf	3.3	7	10	14	19	22	27	49	74	88	100	100	19	12	0.05
Xf-1.25xEcart-types	2.3	5	7	10	13	14	18	36	62	83	100	100			0.02
Minimum	2.1	6	8	11	15	16	19	32	63	85	100	100			0.02
Ecart-type	0.77	1.6	2.2	3.3	4.9	5.7	7.2	10.1	9.5	3.9	0.0	0.0			0.030
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5

