



## 0/6 CG BRUT VAL DE ROSSAND (SAB06)

**Producteur :** Carriere du Val du Rossand  
**Pétrographie :** GRANITE

\* sans application de la règle de compensation

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

Classification GTR

0

6.3

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D/2 3.15	4	5	5.6	D 6.3	8	10	2D 12.5	14	f	FM	MB	W
V.S.S.+U	16.0				64		71				100					16.00		2.50	
V.S.S.	14.0				60		70				99					14.00		2.00	
V.S.I.	8.0				20		50				85			100					
V.S.I.-U	6.0				16		49				83								

### Partie informative

Résultats de production

du 18/09/20 au 09/03/21

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	10	12.5	14	f	FM	MB	W
Maximum	13.9	19	26	35	50	63	70	81	91	93	95	100	100	100	100	13.90	3.87	1.95	7.5
Moyenne Xf	12.6	16	21	29	42	59	68	76	82	84	88	96	99	100	100	12.63	3.56	1.33	4.2
Minimum	11.5	14	17	24	34	51	65	68	72	74	85	90	95	100	100	11.51	3.27	0.78	2.7

